



SILVER 80 XC

Filmen Silver 80 XC minskar avsevärt solvärmnen samtidigt som mycket av dagsljuset släpps igenom. Den minskar det bländande solljuset avsevärt och den lätta silverfria spegeleffekten förhindrar insyn och ger framsidan ett modernt utseende.



Garanti från SOLAR SCREEN®
 Se filen «ny garanti för filmer installerade utomhus»



Brandklass
M1



Förvaring från -5°C till +40°C
3 ANS



Norm en 12600
3B3



Norm EN 1096-1
LABORATORIETESTAD E



Norm REACH RoHS
RESPEKTERAD

BREDDER ATT VÄLJA MELLAN:

- ↔ **91 cm**
- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

TEKNISK INFORMATION


Informationen baserat på en film installerad på ett klart glas på 3 mm. (* På tvåglasfönster 4-16-4)

Överföring av UV-strålning	1 %
Överföring av dagsljus	16 %
Reflektion av dagsljus utomhus	62 %
Reflektion av dagsljus inomhus	60 %
Solenergin totalt reflekterad	82 %
Solenergi totalt reflekterad 2*	87 %
Solförhållande :	
Reflektion av solenergin	67 %
Absorption av solenergin	20 %
Överföring av solenergin	13 %
Minskning av det starka solljuset	84 %
Värde "g"	0.18
Värde 'u'	5.1
Skuggningskoefficient	0.2
Installationstyp : Exteriör	
Längd på rullen	30,5 m
Filmens sammansättning	PET
Tjocklek	60 µ

Färg från utsidan : SILVER

KONSTRUKTION

- Hårt lager som motstår löpande repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
- Polyester av hög optisk kvalitet med metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
- Lim
- Polyester av hög optisk kvalitet
- PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
- Skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats



UNDERHÅLLSINFORMATION

Såpbaserad lösning (art. film on 0805), rengörs ej under den första månaden, sätt inga dekalering eller något annat lim på filmen.

Information och foton tillhandahålls endast i informationssyfte och Solar Screen® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen i deras filmer. Se våra garantivillkor.

INSTALLATIONSÅD

Vertikal position och för en normal glasyta**

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Tonat reflekterande enkelglas	✓
Klart tvåglasfönster	✓
Tonat tvåglasfönster	✓
Tonat reflekterande tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster gas	✓
Klart tvåglasfönster stadip ext.	✓
Klart tvåglasfönster stadip int.	✓

✓ Ja ! Försiktighet ✗

Rekommenderas

*Rådgivning baserad på glasytor på upp till 2,5 m², fråga oss om ytterligare information eller om termiska chockanalyser.