



### PANTHERA 230 C

With its well-appointed design, the Panthera 230 C automotive protects the interior of the vehicle while remaining transparent.



Garanti från SOLAR SCREEN®  
**15 ANS**



Brandklass  
**M1**



Förvaring från -5°C till +40°C  
**3 ANS**



Norm REACH RoHS  
**RESPEKTERAD**

### BREDDER ATT VÄLJA MELLAN:

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**

### TEKNISK INFORMATION

Informationen baserat på en film installerad på ett klart glas på 3 mm. (\* På tvåglasfönster 4-16-4)


Överföring av UV-strålning	1% %
Överföring av dagsljus	70 %
Reflektion av dagsljus utomhus	6 %
Reflektion av dagsljus inomhus	5 %
Solenergin totalt reflekterad	32 %
Solenergi totalt reflekterad 2*	29 %
Solförhållande :	
Reflektion av solenergin	8 %
Absorption av solenergin	33 %
Överföring av solenergin	59 %
Minskning av det starka solljuset	29 %
Värde "g"	-
Värde 'u'	-
Skuggningskoefficient	

Installationstyp : Interiör	
Längd på rullen	30,5 m
Sammansättning film	PET
Tjocklek	55 µ

Färg från utsidan : BLACK

### KONSTRUKTION

1. "hårt" lager som motstår "löpande" repor vilket borgar för god hållbarhet och enkelt underhåll vid fönsterputsning
2. tonad polyester utan optisk förvrängning, metallpartiklar som avvisar den infraröda strålningen
3. lim
4. färgad polyester utan optisk förvrängning
5. PS-lim, polymeriserar med glaset inom 15 dagar
6. skydd för limmet, ska kastas när produkten har satts på plats



### UNDERHÅLLSINFORMATION

Soapy water solution (ref. sun pose 0808 or 0805 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film.

Information och foton tillhandahålls endast i informationssyfte och Solar Screen® förbehåller sig rätten att när som helst ändra sammansättningen i deras filmer. Se våra garantivillkor.

### INSTALLATIONSÅD

Vertikal position och för en normal glasyta\*

Klart enkelglas	✓
Tonat enkelglas	✓
Tonat reflekterande enkelglas	✓
Klart tvåglasfönster	✓
Tonat tvåglasfönster	!
Tonat reflekterande tvåglasfönster	✓
Tvåglasfönster gas	✓
Klart tvåglasfönster stadip ext.	✓
Klart tvåglasfönster stadip int.	!

✓ Ja ! Försiktighet ✗ Nej

\*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m<sup>2</sup>, contact us for definitive details or to obtain a thermal shock analysis report.